

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION  
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété  
Intellectuelle  
Bureau international



(43) Date de la publication internationale  
25 mars 2004 (25.03.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale  
**WO 2004/025003 A2**

(51) Classification internationale des brevets<sup>7</sup> :

**D01F**

(74) Mandataires : JOLY, Jean-Jacques etc.; CABINET  
BEAU DE LOMENIE, 158 RUE DE L'UNIVERSITE,  
F-F-75340 PARIS Cedex 07 (FR).

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2003/002692

(22) Date de dépôt international :

11 septembre 2003 (11.09.2003)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité :

0211302 12 septembre 2002 (12.09.2002) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) :  
SNECMA PROPULSION SOLIDE [FR/FR]; LE HAIL-  
LAN - LES CINQ CHEMINS, F-33187 LE HAILLAN  
CEDEX (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : **OLRY,**  
Pierre [FR/FR]; 27 RUE EDMOND COSTEDOAT,  
F-33000 BORDEAUX (FR). **BRETON, Yannick, Claude**  
[FR/FR]; 6 RUE DU PUIT DE LIMIERES, F-45000  
ORLEANS (FR). **BONNAMY, Sylvie** [FR/FR]; 113  
RUE GUSTAVE FLAUBERT, F-45100 ORLEANS  
LA SOURCE (FR). **NICOLAUS, Nathalie** [FR/FR];  
24 RUE SAINT MAURICE, F-69008 LYON (FR).  
**ROBIN-BROSSE, Christian** [FR/FR]; 52 AVENUE DE  
LA REPUBLIQUE, F-33185 LE HAILLAN (FR). **SION,**  
Eric [FR/FR]; 24 RUE SAINTE-ANNE DE BARABAN,  
F-69003 LYON (FR).

(81) États désignés (national) : AE, AG, AL, AM, AT (modèle  
d'utilité), AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH,  
CN, CO, CR, CU, CZ (modèle d'utilité), CZ, DE (modèle  
d'utilité), DE, DK (modèle d'utilité), DK, DM, DZ, EC, EE  
(modèle d'utilité), EE, ES, FI (modèle d'utilité), FI, GB,  
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,  
KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG,  
MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL,  
PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK (modèle d'utilité), SK,  
SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC,  
VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (régional) : brevet ARIPO (GH, GM, KE,  
LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), brevet  
eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet  
européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,  
FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK,  
TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,  
GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**Publiée :**

— sans rapport de recherche internationale, sera republiée  
dès réception de ce rapport

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abrégia-  
tions, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et  
abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de  
la Gazette du PCT.

(54) Title: STRUCTURE FIBREUSE TRIDIMENSIONNELLE EN FIBRES REFRACTAIRES, PROCEDE POUR SA REALI-  
SATION ET APPLICATION AUX MATERIAUX COMPOSITES THERMOSTRUCTURAUX.

(54) Titre : STRUCTURE FIBREUSE TRIDIMENSIONNELLE EN FIBRES REFRACTAIRES, PROCEDE POUR SA REALI-  
SATION ET APPLICATION AUX MATERIAUX COMPOSITES THERMOSTRUCTURAUX.

(57) Abstract: Des nanotubes de carbone sont incorporés à la structure fibreuse par croissance sur les fibres réfractaires du substrat,  
de manière à obtenir une structure tridimensionnelle en fibres réfractaires enrichie en nanotubes de carbone.

(57) Abrégé : Des nanotubes de carbone sont incorporés à la structure fibreuse par croissance sur les fibres réfractaires du substrat,  
de manière à obtenir une structure tridimensionnelle en fibres réfractaires enrichie en nanotubes de carbone.

### Titre de l'invention

Structure fibreuse tridimensionnelle en fibres réfractaires, procédé pour sa réalisation et application aux matériaux composites thermostrostructuraux.

### 5 Arrière-plan de l'invention

L'invention concerne des structures fibreuses tridimensionnelles (3D) poreuses en fibres réfractaires, en particulier de telles structures destinées à constituer des préformes fibreuses pour la réalisation de pièces en matériau composite thermostrostructural.

10 Les matériaux composites thermostrostructuraux sont bien connus pour leurs bonnes propriétés mécaniques qui les rendent aptes à constituer des éléments de structures et pour leur capacité à conserver ces propriétés à des températures élevées. Ils comprennent notamment les matériaux composites carbone/carbone (C/C) ayant un renfort en  
15 fibres de carbone densifié par une matrice en carbone et les matériaux composites à matrice céramique (CMC) ayant un renfort en fibres réfractaires (carbone ou céramique) densifié par une matrice céramique. Les matériaux composites thermostrostructuraux trouvent des applications en particulier dans les domaines aéronautique et spatial et dans le domaine  
20 de la friction, notamment, dans ce dernier cas, pour des disques de freins d'avions.

La fabrication de pièces en matériau composite comprend habituellement la réalisation d'une préforme fibreuse qui est destinée à constituer le renfort fibreux du matériau composite et la densification de la  
25 préforme par la matrice du matériau composite.

La préforme est une structure fibreuse poreuse élaborée à partir de fibres, fils ou câbles. Des procédés typiques pour la réalisation de structures fibreuses 3D permettant d'obtenir des préformes dont la forme correspond à celle des pièces en matériau composite à fabriquer sont :

- 30
- le bobinage sur une forme ou mandrin,
  - la réalisation de feutres épais,
  - le tissage, tricotage ou tressage tridimensionnel,
  - le drapage ou superposition de strates formées d'une texture bidimensionnelle (2D) et liées éventuellement les unes aux autres ; la  
35 texture 2D peut être un tissu, une nappé de filaments unidirectionnels, une nappé multidirectionnelle formée de plusieurs nappes

unidirectionnelles superposées dans des directions différentes et liées entre elles par exemple par aiguilletage ou couture, une couche de feutre ou encore un complexe comprenant un tissu ou une nappe garni d'une couche de fibres libres liées au tissu ou à la nappe par aiguilletage.

5           Un procédé typique de réalisation d'une structure fibreuse 3D destinée notamment à l'élaboration de préformes pour disques de frein en matériau composite thermostuctural consiste à superposer des strates formées de couches de tissu ou nappes multidirectionnelles et à les lier entre elles par aiguilletage. Un tel procédé est décrit notamment dans le  
10 document US 4 790 052. La structure fibreuse peut être réalisée à partir de fibres précurseurs du matériau carbone ou céramique du renfort fibreux du matériau composite. La transformation du précurseur en carbone ou céramique est alors réalisée par traitement thermique, avant densification par la matrice.

15           La structure fibreuse peut être réalisée directement à partir de fibres en carbone ou céramique. Dans ce cas, les couches de tissu ou nappes multidirectionnelles peuvent être munies d'une couche de fibres libres qui constituent une source de fibres susceptibles d'être prélevées par les aiguilles lors de l'aiguilletage des strates.

20           La densification d'une préforme fibreuse par la matrice peut être réalisée par voie liquide et/ou par voie gazeuse. La voie liquide consiste à imprégner la préforme par une composition liquide contenant un précurseur de la matrice et à transformer ensuite le précurseur par traitement thermique pour obtenir le matériau de la matrice désirée. Le  
25 précurseur est typiquement une résine. La voie gazeuse est l'infiltration chimique en phase vapeur. La préforme est placée dans un four dans lequel est admise une phase gazeuse contenant un ou plusieurs constituants formant précurseur gazeux du matériau de la matrice. Les conditions, notamment de température et de pression, dans le four sont  
30 réglées pour permettre une diffusion de la phase gazeuse au sein de la porosité de la préforme et le dépôt du matériau de la matrice sur les fibres de la préforme par décomposition d'un constituant de la phase gazeuse ou par réaction entre plusieurs constituants. Ces procédés sont bien connus en soi tant pour la formation de matrices en carbone que pour la  
35 formation de matrices en céramiques.

Il a déjà été proposé d'introduire des charges dans la porosité de structures fibreuses destinées à constituer le renfort fibreux de pièces en matériau composite thermostuctural, avant densification des structures fibreuses par la matrice du matériau composite. Les buts visés  
5 sont de réduire la porosité des structures fibreuses, afin de réduire la durée de densification et/ou de conférer des propriétés particulières, notamment des propriétés mécaniques améliorées, aux pièces en matériau composite réalisées.

Les charges consistent notamment dans des poudres ou fibres  
10 courtes en carbone ou céramique. Un procédé connu d'introduction des charges consiste à imprégner la structure fibreuse 3D par une suspension des charges dans un liquide. Toutefois, il s'avère en pratique impossible de répartir les charges de façon désirée au sein des structures fibreuses, c'est-à-dire de façon homogène ou de façon inhomogène, mais contrôlée.

15

#### Objets et résumé de l'invention

L'invention a pour but de surmonter cette difficulté pour fournir de façon satisfaisante des structures fibreuses 3D qui permettent d'améliorer tant les propriétés de pièces en matériaux composites  
20 obtenues par densification de préformes formées de telles structures fibreuses que le processus de fabrication de ces pièces.

Ce but est atteint grâce à un procédé de réalisation d'une structure fibreuse tridimensionnelle poreuse comprenant un substrat tridimensionnel cohérent en fibres réfractaires, procédé dans lequel,  
25 conformément à l'invention, des nanotubes de carbone sont incorporés à la structure fibreuse par croissance sur les fibres réfractaires du substrat après imprégnation par une composition contenant au moins un catalyseur de croissance de nanotubes en carbone, de manière à obtenir une structure tridimensionnelle en fibres réfractaires enrichie en nanotubes de  
30 carbone.

Par substrat ou structure fibreux cohérent, on entend ici un substrat ou une structure capable de conserver sa cohésion lors de manipulations.

Les nanotubes de carbone et leurs procédés d'élaboration sont  
35 bien connus. Il est connu également d'utiliser des nanotubes de carbone pour constituer le renfort fibreux de matériaux composites à matrice

carbone ou céramique. On pourra par exemple se référer aux documents US 4 663 230 et EP 1 154 050.

La présente invention réside non pas dans la constitution d'un renfort fibreux de matériaux composite par des nanotubes de carbone, mais dans l'enrichissement d'une structure fibreuse 3D en fibres réfractaires par des nanotubes de carbone obtenus par croissance sur les fibres réfractaires.

Ainsi, tout en conservant les qualités d'organisation et de cohésion d'une structure fibreuse 3D cohérente qui sont essentielles pour conférer des propriétés mécaniques désirées aux pièces en matériau composite dont le renfort fibreux comprend une telle structure, le procédé selon l'invention apporte, par l'incorporation de nanotubes de carbone, un certain nombre d'avantages.

Au niveau des structures fibreuses 3D, la croissance des nanotubes de carbone sur les fibres du substrat permet de répartir les nanotubes de carbone au sein de la porosité des structures fibreuses.

Au niveau du procédé de fabrication des pièces en matériau composite, on obtient une réduction de la durée de densification du fait de la réduction de porosité résultant de la présence des nanotubes de carbone dans le substrat 3D. En outre, les nanotubes réalisent cette réduction de porosité du substrat 3D par un fractionnement de celle-ci sans créer d'obstacles (obturations de pores) à la densification, que celle-ci soit réalisée par voie liquide ou par voie gazeuse. Le fractionnement de la porosité contribue à rendre celle-ci moins inhomogène donc à permettre une densification moins irrégulière.

Au niveau de pièces en matériau composite dont le renfort fibreux est formé par une telle structure fibreuse 3D, on obtient :

- une amélioration des propriétés mécaniques résultant de l'introduction d'éléments filamenteux de renfort supplémentaires de très haute résistance mécanique,
- une amélioration de la résistance à l'usure,
- une meilleure conductivité thermique.

Selon un mode de mise en œuvre du procédé, il comprend les étapes successives de :

- imprégnation de strates bidimensionnelles en fibres réfractaires par une composition contenant au moins un catalyseur de croissance de nanotubes en carbone,
- formation d'un substrat tridimensionnel par superposition et liaison entre elles d'une pluralité de strates bidimensionnelles imprégnées, et
- croissance de nanotubes de carbone au sein du substrat tridimensionnel.

Les strates 2D sont avantageusement liées entre elles par aiguilletage.

Un enrichissement de la structure fibreuse 3D par des nanotubes de carbone est réalisé de façon uniforme dans tout le volume de la structure fibreuse.

Selon un autre mode de mise en œuvre du procédé, il comprend les étapes successives de :

(a) imprégnation de strates tridimensionnelles en fibres réfractaires par une composition contenant au moins un catalyseur de croissance de nanotubes en carbone,

(b) croissance de nanotubes de carbone au sein des strates bidimensionnelles, et

(c) formation de la structure fibreuse bidimensionnelle par superposition et liaison entre elles de strates bidimensionnelles en fibres réfractaires dont au moins une partie comprend des nanotubes de carbone obtenus par les étapes (a) et (b).

Avec ce mode de mise en œuvre du procédé, il est possible de former la structure fibreuse 3D par empilement de strates 2D dans lesquelles la quantité de nanotubes de carbone est variable. On peut donc, si désiré, moduler de façon contrôlée la quantité de nanotubes de carbone dans le volume de la structure fibreuse 3D, et même ménager des parties de structure fibreuse 3D exemptes de nanotubes de carbone.

Les strates 2D sont par exemple liées entre elles par aiguilletage. On pourra alors déposer une couche de fibres libres sur chacune d'au moins une partie des strates bidimensionnelles, avant aiguilletage.

Selon encore un autre mode de mise en œuvre du procédé, il comprend les étapes successives de :

- réalisation du substrat tridimensionnel en fibres réfractaires,
- imprégnation du substrat par une composition contenant au moins un catalyseur de croissance de nanotubes de carbone, et
- croissance de nanotubes de carbone au sein du substrat tridimensionnel.

Ainsi, le substrat 3D en fibres réfractaires peut-il être enrichi de façon uniforme par des nanotubes de carbone dans tout son volume.

Le substrat 3D peut être réalisé par superposition de strates 2D et liaison de celles-ci entre elles, par exemple par aiguilletage. En variante, le substrat 3D peut être réalisé par tissage, tricotage ou tressage tridimensionnels d'un fil ou câble.

Selon une particularité du procédé, on réalise l'imprégnation par une composition contenant au moins un catalyseur de croissance de nanotubes de carbone sur des fibres réfractaires ayant une surface spécifique au moins égale à  $10 \text{ m}^2/\text{g}$ , afin de bien répartir les particules de catalyseur à la surface des fibres. Un traitement de surface des fibres, par exemple par oxydation ménagée (par un gaz oxydant, par attaque chimique ou électrochimique, ou par plasma, par exemple), pourra alors être requis pour obtenir l'état de surface désiré.

L'imprégnation est avantageusement réalisée par une composition contenant une solution d'au moins un sel d'un métal constituant un catalyseur de croissance de nanotubes de carbone.

Une étape d'élimination de particules de catalyseur métallique par attaque acide ou traitement thermique à haute température pourra être prévue après réalisation de la structure fibreuse 3D enrichie en nanotubes de carbone.

Selon une particularité du procédé, on peut introduire des nanotubes de carbone supplémentaires dans la porosité d'au moins une partie superficielle de la structure fibreuse, par exemple par amenée à la surface de la structure fibreuse d'une suspension de nanotubes de carbone dans un liquide. On réalise ainsi un comblement de la porosité superficielle en réduisant fortement celle-ci. Après une étape ultérieure de densification de la structure fibreuse, par exemple par infiltration chimique en phase vapeur, cela permet d'obtenir une étanchéité de surface de la pièce en matériau composite réalisée.

L'invention a aussi pour objet une structure fibreuse 3D cohérente telle qu'elle peut être obtenue par un procédé tel que défini ci-avant, c'est-à-dire une structure fibreuse tridimensionnelle comprenant un substrat tridimensionnel cohérent en fibres réfractaires et, en outre, des nanotubes de carbone qui s'étendent à partir de la surface d'au moins une  
5 partie des fibres réfractaires.

Les fibres réfractaires peuvent être en carbone ou en céramique.

De préférence, les nanotubes de carbone représentent en  
10 masse de 5 % à 200 % de la masse des fibres réfractaires.

Le substrat 3D peut être formé de strates 2D liées les unes aux autres par aiguilletage.

L'invention a encore pour objet un procédé de réalisation d'une pièce en matériau composite thermostuctural par densification par une  
15 matrice réfractaire d'une préforme fibreuse comprenant une structure fibreuse tridimensionnelle réalisée par un procédé tel que défini ci-avant, ainsi qu'une pièce en matériau composite thermostuctural telle qu'elle peut être ainsi obtenue.

## 20 Brève description des dessins

L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description faite ci-après, à titre indicatif, mais non limitatif, en référence aux dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 montre des étapes successives d'un mode de mise  
25 en œuvre d'un procédé selon l'invention ;

- la figure 2 montre des étapes successives d'un autre mode de mise en œuvre d'un procédé selon l'invention ;

- la figure 3 montre des étapes successives d'encore un autre mode de mise en œuvre d'un procédé selon l'invention ; et

30 - les figures 4A, 4B et 4C sont des photographies prises au microscope électronique 2à balayage et avec des agrandissements différents montrant la croissance de nanotubes de carbone à la surface d'une fibre de carbone.



### Description détaillée de modes de réalisation

On se réfère d'abord à la figure 1 qui montre des étapes successives d'un procédé de réalisation d'une structure fibreuse tridimensionnelle enrichie en nanotubes de carbone, selon un premier mode de réalisation de l'invention.

La première étape 10 du procédé consiste à préparer des strates fibreuses bidimensionnelles (2D).

Les strates peuvent être sous formes de nappes unidirectionnelles ou multidirectionnelles, de tissus, de tricots, de tresses, de mats ou feutres minces. Les nappes, tissus, tricots, tresses peuvent être réalisés avec des fils, câbles ou rubans de filaments continus ou discontinus. Des fils, câbles ou rubans de filaments discontinus peuvent être obtenus par étirage-craquage de fils, câbles ou rubans en filaments continus. Une cohésion peut, si nécessaire, être apportée à des fils ou câbles de filaments discontinus par guipage ou torsion. Des nappes unidirectionnelles sont obtenues par étalement de fils, câbles ou rubans, éventuellement soumis à étirage-craquage, pour obtenir des nappes unidirectionnelles de filaments continus ou discontinus disposés sensiblement parallèlement les uns aux autres. Des nappes multidirectionnelles sont obtenues par superposition de nappes unidirectionnelles dans des directions différentes et liaison des nappes entre elles par exemple par couture ou aiguilletage. Les strates peuvent aussi être sous forme de complexes comprenant une couche formée par une nappe unidirectionnelle ou multidirectionnelle ou par un tissu et surmontée d'une couche de fibres discontinues formée de fibres libres, mat ou feutre, les deux couches étant liées ensemble par exemple par aiguilletage. Ces procédés d'obtention de strates 2D aptes à la réalisation de structures fibreuses 3D sont bien connus. On pourra se référer notamment aux documents US 4 790 052, US 5 228 175 et WO 98/44183.

Les strates peuvent être formées à partir de filaments, fils, câbles ou rubans en fibres réfractaires, notamment en fibres de carbone ou de céramique. En variante, les strates peuvent être formées à partir de filaments, fils, câbles ou rubans en fibres en précurseur de carbone ou céramique, la transformation du précurseur en carbone ou céramique étant réalisée par traitement thermique (pyrolyse) après formation des strates. A titre d'exemple, des précurseurs de fibres en carbone sont les

fibres de polyacrylonitrile (PAN) préoxydé, les fibres de brai isotrope ou anisotrope et les fibres cellulosiques, par exemple les fibres de rayonne.

Il est préférable que les fibres réfractaires formant les strates 2D présentent un état de surface permettant une bonne répartition à leur surface de particules de catalyseur de croissance de nanotubes en carbone.

Dans le cas de fibres en carbone, les fibres à précurseur rayonne présentent une surface spécifique relativement élevée (typiquement de l'ordre de  $250 \text{ m}^2/\text{g}$ ), donc un état de surface favorable à cet effet.

Il n'en est généralement pas ainsi avec des fibres carbone à précurseur brai ou PAN préoxydé qui requièrent alors de préférence un traitement de surface (étape 20). Ce traitement de surface peut être un traitement d'activation modérée, par exemple par oxydation sous air (ou vapeur d'eau et/ou dioxyde de carbone) permettant d'amener la surface spécifique des fibres en carbone à une valeur de préférence supérieure à  $10 \text{ m}^2/\text{g}$ . Il est possible aussi de réaliser un traitement de surface par attaque chimique, notamment par de l'eau oxygénée, par attaque acide, par exemple par acide nitrique, ou encore par attaque électrochimique, par plasma...

Dans le cas de fibres en céramique, le traitement de surface peut consister à munir des fibres d'un revêtement en carbone afin d'obtenir une surface spécifique désirée, éventuellement après activation. Le revêtement carbone peut être une couche de carbone pyrolytique formée sur les fibres par infiltration chimique en phase vapeur ou un revêtement de carbone pyrolytique obtenu par pyrolyse d'une couche d'un précurseur de carbone déposé sur les fibres, par exemple une couche de résine phénolique, de résine furanique ou autre résine à taux de coke non nul.

On notera que le traitement de surface des fibres en carbone ou céramique peut être réalisé avant formation des strates 2D, lorsque celles-ci sont réalisées à partir de filaments, fils, câbles ou rubans en fibres de carbone ou céramique.

Les strates 2D après traitement de surface éventuel des fibres, sont imprégnées par une solution aqueuse d'un ou plusieurs sels de catalyseur métallique de croissance de nanotubes de carbone (étape 30).

Comme connu en soi, les catalyseurs de croissance de nanotubes de carbone sont des métaux en particulier choisis parmi le fer, le cobalt et le nickel. Ces métaux peuvent être utilisés seuls ou en alliages. Les sels utilisés sont par exemple des nitrates, acétates. L'imprégnation peut être  
5 réalisée par immersion des strates dans un bain ou par aspersion des strates.

La concentration en sel(s) dans la solution aqueuse est telle que la quantité de catalyseur (calculée en modes de métal) est comprise de préférence entre 0,01 % et 1 % molaire.

10 Les strates 2D imprégnées et éventuellement essorées sont ensuite superposées et liées les unes aux autres pour former une structure 3D cohérente (étape 40). La liaison peut être réalisée par implantation de fils transversalement aux strates, par couture ou, de préférence, par aiguilletage, par exemple comme décrit dans le document  
15 US 4 790 052 précité.

L'aiguilletage est réalisé de préférence sur les strates humides afin d'éviter des problèmes qui pourraient être rencontrés par la présence de sels métalliques solides après séchage des strates. Afin de faciliter le prélèvement de fibres par les aiguilles pour leur transfert à travers les  
20 strates, les strates 2D comprennent de préférence des filaments discontinus, par exemple en étant formées soit de nappes ou tissus en fils, câbles ou rubans de filaments discontinus, soit de complexes comprenant une couche de nappe ou tissu liée avec une couche de filaments discontinus.

25 Après aiguilletage, la structure 3D obtenue est séchée (étape 50) par exemple par passage en étuve ventilée.

Le ou les sels de catalyseur métalliques sont décomposés en oxyde(s) par traitement thermique, par exemple en portant la texture 3D séchée à une température comprise entre 100°C et 500°C (étape 60). Les  
30 étapes 50 et 60 peuvent avantageusement être confondues.

Ensuite, la texture 3D est introduite dans un four sous atmosphère réductrice pour réduire à chaud le ou les oxydes de catalyseur (étape 70). La réduction est par exemple réalisée sous gaz ammoniac ( $\text{NH}_3$ ) ou sous gaz hydrogène ( $\text{H}_2$ ) à une température par exemple  
35 comprise entre 400°C et 750°C. Le gaz ammoniac et l'hydrogène peuvent être dilués par un gaz neutre, par exemple de l'azote.

On obtient alors un substrat fibreux 3D en fibres réfractaires à la surface desquelles sont réparties de façon discontinue des particules métalliques de catalyseur de croissance de nanotubes de carbone.

5 La croissance des nanotubes de carbone (étape 80) est réalisée en amenant un précurseur gazeux du carbone au contact des fibres du substrat 3D placé dans un four à une température permettant la formation de carbone par décomposition (craquage) du précurseur gazeux. Le four peut être celui utilisé pour la réduction du ou des oxydes de catalyseur métallique.

10 Le précurseur gazeux est choisi parmi les hydrocarbures aromatiques ou non aromatiques. On utilise, par exemple, l'acétylène, l'éthylène, le propylène ou le méthane, la température dans le four étant alors d'environ 450°C à 1 200°C. Le gaz précurseur peut être mélangé avec de l'hydrogène, la présence d'hydrogène étant avantageuse  
15 notamment avec l'éthylène car elle conduit alors à une croissance plus rapide et plus complète des nanotubes. Le gaz précurseur peut aussi être avantageusement dilué par un gaz neutre, par exemple par de l'azote, afin de favoriser la diffusion et la répartition uniforme du gaz précurseur dans le four. Le taux de gaz précurseur dans le gaz de dilution est par exemple  
20 de 10 % à 50 % en volume. La pression dans le four est par exemple la pression atmosphérique. Le débit de gaz précurseur est choisi pour avoir un temps de séjour dans le four compris entre quelques secondes et quelques minutes. Le temps de séjour est défini comme le rapport entre le volume libre du four et le débit de gaz précurseur à la température du  
25 four.

Selon une variante du procédé, l'étape 70 de réduction du ou des oxydes de catalyseur peut être réalisée en même temps que la croissance des nanotubes, c'est-à-dire être confondue avec le début de l'étape 80, puisque l'on peut utiliser pour cette croissance une atmosphère  
30 comprenant un mélange d'éthylène et d'hydrogène. D'ailleurs, la décomposition même de l'éthylène produit de l'hydrogène naissant.

La présence des particules métalliques de catalyseur sur les fibres provoque la croissance de nanotubes de carbone à partir de la surface des fibres, à la périphérie de celles-ci, et avec des orientations  
35 aléatoires, comme le montrent les figures 4A, 4B et 4C dans le cas d'une

fibre à précurseur cellulosique (viscose). Sur les figures 4A et 4B, la fibre reste partiellement visible. La figure 4C montre l'aspect des nanotubes.

La durée du processus est choisie en fonction de la quantité de nanotubes de carbone à introduire dans le substrat 3D en fibres réfractaires, de la quantité de catalyseur et de la taille du substrat. Cette durée peut être de plusieurs dizaines de minutes à plusieurs heures.

La quantité de nanotubes de carbone est choisie suffisante pour apporter une amélioration significative des propriétés de la structure fibreuse, sans toutefois obturer la porosité de celle-ci au-delà d'une limite à partir de laquelle la densification ultérieure de la structure fibreuse pourrait être rendue plus difficile en pénalisant l'accès à toute la porosité interne de la structure fibreuse. De préférence, la quantité de nanotubes de carbone formée est de 5 % à 200 % en masse par rapport à la masse de substrat 3D en fibres réfractaires.

Un traitement final d'élimination de particules métalliques de catalyseur (étape 90) peut être réalisé avant utilisation de la structure fibreuse 3D, notamment comme renfort fibreux de pièces en matériau composite. Ce traitement peut consister en une attaque acide, par exemple par de l'acide chlorhydrique et/ou par un traitement thermique à haute température, supérieure à 1 800°C, voire 2 000°C pour éliminer les particules métalliques par évaporation.

On notera que divers processus de croissance de nanotubes de carbone par dépôt de particules de catalyseur métallique sur un support et par craquage d'un gaz précurseur sont connus en soi, y compris le processus du type de celui décrit ci-avant, et sont utilisables pour la mise en œuvre du procédé selon l'invention. Par exemple, le craquage peut être assisté par plasma.

Un autre mode de réalisation d'un procédé selon l'invention est résumé par la figure 2.

Il comprend une étape 110 de préparation de strates fibreuses 2D, une étape (éventuelle) 120 de traitement de surface des fibres et une étape 130 d'imprégnation des strates 2D par une solution aqueuse d'un ou plusieurs sels de catalyseur métallique de croissance de nanotubes de carbone, semblables aux étapes 10, 20 et 30 du procédé selon le mode de réalisation de la figure 1 décrit plus haut.

Après imprégnation, les strates 2D sont séchées par exemple par passage en étuve ventilée (étape 140).

Le ou les sels de catalyseur sont décomposés en oxyde(s) (étape 150) et le ou les oxyde(s) sont ensuite réduits (étape 160) comme décrit plus haut à propos des étapes 60 et 70 du procédé selon le mode de réalisation de la figure 1.

Une étape 170 de croissance de nanotubes de carbone sur les fibres réfractaires des substrats 2D est ensuite réalisée de façon semblable à ce qui est décrit à propos de l'étape 80 du procédé selon le mode de réalisation de la figure 1.

La croissance des nanotubes de carbone sur les substrats 2D de fibres de carbone peut avantageusement être réalisée en continu, c'est-à-dire en faisant défiler en continu les substrats 2D dans un four.

On obtient alors des strates fibreuses 2D en fibres réfractaires enrichies en nanotubes de carbone.

Une structure fibreuse 3D est réalisée par superposition et liaison entre elles des strates fibreuses 2D obtenues (étape 180). La liaison peut être réalisée par implantation de fils, par couture ou par aiguilletage. Dans ce dernier cas, préalablement à leur superposition, les strates 2D sont de préférence humidifiées pour amoindrir leur rigidité et éviter la ré-émission de nanotubes ou poussières de nanotubes dans l'environnement. Elles peuvent en outre être munies d'une couche ou d'un voile de fibres discontinues sous forme de fibres libres, mat, feutre ou ruban craqué, lesquelles fibres discontinues constituent une source de fibres pouvant être prélevées par les aiguilles pour être transférées à travers les strates. L'aiguilletage peut être réalisé comme décrit dans le document US 4 790 052.

La structure fibreuse 3D peut être réalisée par empilement et liaison entre elles de strates 2D semblables formées de fibres réfractaires enrichies de la même façon en nanotubes de carbone. On obtient alors une structure 3D enrichie en nanotubes de carbone de façon sensiblement uniforme dans tout son volume.

En variante, on peut réaliser une structure fibreuse 3D dans laquelle la quantité de nanotubes de carbone est variable dans l'épaisseur de la structure. A cet effet, on réalise des strates 2D enrichies de quantités différentes de nanotubes de carbone et on les superpose pour

obtenir la répartition souhaitée de nanotubes de carbone au sein de la structure 3D. Il est possible d'utiliser des strates fibreuses 2D telles qu'obtenues à la fin de l'étape 110 pour constituer des zones de structure fibreuse 3D exemptes de nanotubes de carbone, si désiré.

5 Un traitement final 190 d'élimination des particules métalliques de catalyseur peut être réalisé, semblable au traitement de l'étape 90 du procédé selon le mode de réalisation de la figure 1. Ce traitement pourrait être effectué sur les strates 2D enrichies en nanotubes de carbone, avant formation de la structure 3D.

10 La figure 3 montre encore un troisième mode de réalisation d'un procédé selon l'invention.

Il comprend une étape 210 de préparation de strates fibreuses 2D et une étape (éventuelle) 220 de traitement de surface des fibres semblables aux étapes 10 et 20 du procédé selon le mode de réalisation de la figure 1 décrit plus haut.

15 Les strates fibreuses 2D sont empilées et liées entre elles pour former un substrat fibreux 3D en fibres réfractaires (étape 230). La liaison des strates entre elles peut être réalisée par implantation de fils, par couture ou par aiguilletage, l'aiguilletage étant alors réalisé comme décrit par exemple dans le document US 4 790 052.

20 On notera que l'étape (éventuelle) de traitement de surface des fibres peut en variante être réalisée après formation du substrat fibreux 3D.

25 Le substrat fibreux 3D obtenu est imprégné par une solution aqueuse d'un ou plusieurs sels de catalyseur métallique de croissance de nanotubes de carbone (étape 240), de façon semblable à ce qui est décrit plus haut à propos de l'étape 30 du procédé selon le mode de réalisation de la figure 1. L'imprégnation est toutefois de préférence réalisée par immersion du substrat 3D dans un bain, éventuellement avec établissement d'une dépression pour favoriser l'imprégnation à cœur.

30 On réalise ensuite des étapes de séchage (250), décomposition du ou des sels de catalyseur en oxyde(s) (260), réduction du ou des oxydes (270), croissance de nanotubes de carbone (280), et élimination éventuelle des particules métalliques de catalyseur (290), de façon semblable à ce qui est décrit plus haut à propos des étapes 50, 60, 70, 80  
35 et 90 du procédé selon le mode de réalisation de la figure 1.

On notera que le troisième mode de réalisation décrit immédiatement ci-avant peut être mis en œuvre en élaborant des substrats fibreux 3D par des processus autres que l'empilement et la liaison entre elles de strates fibreuses 2D. Les étapes 220 et suivantes  
5 pourront ainsi être appliquées à des substrats fibreux 3D constitués de feutres épais ou obtenus par tissage, tricotage ou tressage tridimensionnels de fils ou câbles.

Dans les modes de réalisation décrits plus haut, un traitement de surface éventuel des fibres (étapes 20, 120, 220) est effectué avant  
10 imprégnation des fibres par une solution aqueuse d'un ou plusieurs sels de catalyseur. En variante, le traitement de surface peut être réalisé après cette imprégnation et séchage, avant réduction du catalyseur.

La mise en place des particules métalliques de catalyseur sur les fibres par imprégnation par une composition liquide permet de bien  
15 répartir de façon discontinue ces particules sur les fibres. Une telle répartition est favorisée par le traitement de surface préalable des fibres.

Une texture fibreuse poreuse 3D enrichie en nanotubes de carbone telle qu'obtenue par le procédé selon l'un quelconque des modes de réalisation des figures 1 à 3 est utilisable pour constituer,  
20 éventuellement après découpe, une préforme fibreuse (ou renfort fibreux) de pièce en matériau composite thermostuctural. La pièce est obtenue par densification de la préforme par le matériau constitutif de la matrice du matériau composite. Comme rappelé au début de la description, les processus de densification de préformes fibreuses par voie liquide ou par  
25 infiltration chimique en phase vapeur, pour former notamment une matrice carbone ou céramique, sont bien connus.

Les nanotubes de carbone réalisent un fractionnement de la porosité du substrat fibreux sur les fibres duquel ils sont accrochés. La durée nécessaire à la densification de la préforme est donc réduite. On  
30 notera que les nanotubes peuvent être décollés des fibres sur lesquelles ils ont crû, par exemple en appliquant une énergie ultrasonore au substrat fibreux. Les nanotubes ainsi libérés se répartissent de façon homogène dans l'ensemble des porosités du substrat.

De plus, l'orientation aléatoire des nanotubes autour des fibres  
35 conduit, après densification par la matrice, à un dépôt de matrice sur les



nanotubes macroscopiquement désorienté par rapport aux fibres du substrat.

En outre, la présence des nanotubes de carbone au sein du renfort fibreux de la pièce en matériau composite thermostructural permet d'améliorer les propriétés mécaniques et la résistance à l'usure de la pièce en diminuant la porosité et en bénéficiant des qualités de renfort des nanotubes, tout en bénéficiant des propriétés apportées par la cohésion et l'organisation du substrat fibreux 3D portant les nanotubes de carbone.

La présence des nanotubes de carbone permet également d'améliorer la conductibilité thermique de la pièce.

Après obtention d'une structure fibreuse poreuse 3D enrichie en nanotubes de carbone comme décrit plus haut, et avant densification de celle-ci, des nanotubes de carbone supplémentaires peuvent être introduits dans une partie superficielle de la structure fibreuse, afin de combler en grande partie la porosité au voisinage de la surface de la structure fibreuse. Lors de la densification ultérieure par voie liquide ou par infiltration chimique en phase vapeur, la matrice déposée peut alors facilement réaliser une obturation de la porosité superficielle, de sorte que l'on obtient une pièce en matériau composite ayant une surface étanche. L'introduction de nanotubes de carbone supplémentaires peut être réalisée au niveau d'une partie seulement de la surface de la texture 3D, ou sur toute la surface de celle-ci.

Les nanotubes de carbone supplémentaires sont réalisés séparément et mis en suspension dans un liquide, par exemple de l'eau. La suspension est amenée à la surface de la texture 3D. Afin de faciliter l'introduction des nanotubes sur une certaine profondeur à partir de la surface, un agent mouillant ou surfactant peut être ajouté à la suspension, par exemple le dodécylsulfate de sodium, comme décrit notamment dans les documents WO 01/063028 et WO 02/055769.

Des exemples de réalisation d'une structure fibreuse 3D en fibres réfractaires enrichie en nanotubes de carbone conformément à l'invention seront maintenant décrits.

### Exemple 1

Des strates de tissu en carbone à précurseur cellulosique ayant subi un traitement de carbonisation jusqu'à environ 1 200°C sont imprégnées par une solution aqueuse de nitrate de fer 0,2 molaire.

- 5 20 strates ainsi imprégnées sont empilées et aiguilletées les unes sur les autres. L'aiguilletage est réalisé au fur et à mesure de l'empilement des strates en respectant une profondeur de pénétration des aiguilles sensiblement constante comme décrit dans le document US 4 790 052.

- 10 La structure fibreuse 3D humide obtenue est séchée sous air à 200°C en étuve ventilée, ce qui provoque en outre la décomposition du nitrate de fer en oxyde. La structure fibreuse 3D est introduite dans un four où la température est portée à 700°C sous atmosphère neutre (azote) pour éviter l'oxydation du carbone. La réduction de l'oxyde est alors réalisée en introduisant dans le four une atmosphère réductrice
- 15 constituée d'un mélange en proportions volumiques égales de gaz ammoniac et d'azote pendant environ 60 min. Ensuite, la température étant maintenue à 700°C, on introduit dans le four une phase gazeuse comprenant de l'acétylène dilué dans de l'azote (1 volume d'acétylène pour 3 volumes d'azote), pendant une durée de 12 h. Après
- 20 refroidissement sous azote jusqu'à température ambiante, on observe la présence de nanotubes de carbone s'étendant à partir de la surface des fibres carbone de la structure 3D. L'augmentation en masse mesurée par rapport à la masse des strates de tissu sèches est de 100 % environ.

### 25 Exemple 2

Des strates de tissu en carbone à précurseur cellulosique telles que celles de l'exemple 1 sont imprégnées par une solution aqueuse de nitrate de fer 0,05 molaire.

- 30 Les strates sont séchées sous air à 200°C en étuve ventilée, ce qui provoque en outre la décomposition du nitrate de fer en oxyde. Les strates séchées sont introduites dans un four où la température est portée à 700°C sous atmosphère neutre (azote). La réduction de l'oxygène est alors réalisée en introduisant dans le four une atmosphère réductrice constituée d'un mélange en proportions volumiques égales de gaz
- 35 ammoniac et d'azote, pendant une durée de 30 min. Ensuite, la température étant maintenue à 700°C, on introduit dans le four une phase

gazeuse comprenant de l'acétylène dilué dans de l'azote (1 volume d'acétylène pour 3 volumes d'azote), pendant une durée de 2 h. Après refroidissement sous azote jusqu'à température ambiante, on constate la croissance de nanotubes de carbone sur les fibres en carbone des strates, l'augmentation en masse mesurée par rapport aux strates de tissu de départ étant de 50 % environ.

Les strates obtenues sont rendues plus souples par humidification et munies d'un voile de fibres de carbone discontinues libres (mat de fibres) qui est déposé à la surface des strates et lié à celles-ci par aiguilletage.

Plusieurs strates enrichies de nanotubes de carbone assouplies par humidification et munies d'un voile de fibres sont superposées et liées les unes aux autres par aiguilletage au fur et à mesure de l'empilement, comme décrit par exemple dans le document US 4 790 052. Après aiguilletage, la structure fibreuse 3D obtenue est séchée en étuve ventilée à 150°C.

### Exemple 3

On procède comme dans l'exemple 2 mais en imprégnant les strates de tissu par une solution aqueuse de nitrate de nickel 0,2 molaire et en prolongeant la durée de croissance des nanotubes de carbone jusqu'à 10 h, au lieu de 2 h. L'augmentation en masse mesurée après enrichissement des strates de tissu par les nanotubes de carbone est de 175 % environ.

### Exemple 4

Des strates de tissu en carbone à précurseur PAN sont traitées par de l'acétone pour éliminer l'ensimage des fibres de carbone puis imprégnées par une solution de nitrate de nickel 0,2 molaire.

Les strates sont séchées sous air à 200°C en étuve ventilée, ce qui provoque en outre la décomposition du nitrate de nickel en oxyde.

Une oxydation sous air à 420°C pendant 30 min est réalisée dans un four afin d'effectuer un traitement de surface (activation modérée) des fibres de carbone. Les strates sont ensuite portées à une température de 600°C sous atmosphère neutre (azote). La réduction de l'oxyde est alors réalisée en introduisant dans le four une atmosphère

réductrice constituée d'un mélange en proportions volumiques égales de gaz ammoniac et d'azote, pendant une durée de 30 min. Ensuite, la température étant maintenue à 600°C, on introduit dans le four une phase gazeuse comprenant de l'acétylène dilué dans de l'azote (1 volume d'acétylène pour 3 volumes d'azote), pendant une durée de 2 h. Après refroidissement sous azote jusqu'à température ambiante, on constate la croissance de nanotubes de carbone sur les fibres en carbone des strates, l'augmentation de masse mesurée par rapport aux strates de tissu de départ étant de 150 % environ.

Les strates enrichies en nanotubes de carbone sont ensuite humidifiées, garnies d'un voile de fibres libres, puis empilées et liées les unes aux autres par aiguilletage comme dans l'exemple 2.

#### Exemple 5

Des strates de tissu à précurseur cellulosique telles que celles de l'exemple 1 sont superposées et liées entre elles par aiguilletage. L'aiguilletage est réalisé au fur et à mesure de l'empilement des strates en respectant une profondeur de pénétration des aiguilles sensiblement constante comme décrit dans le document US 4 790 052.

Le substrat fibreux 3D obtenu est imprégné par une solution aqueuse de nitrate de fer comprenant 0,2 % molaire de fer. L'imprégnation est réalisée par trempage dans un bain.

La structure fibreuse 3D obtenue est ensuite traitée (séchage avec décomposition du nitrate de fer en oxyde, réduction de l'oxyde et croissance de nanotubes de carbone) comme dans l'exemple 1. L'augmentation de masse mesurée à la fin par rapport à la masse du substrat 3D sec est de 100 % environ.

#### Exemple 6

Des strates constituées des nappes de fils en carbone à précurseur PAN sont superposées et liées entre elles par aiguilletage au fur et à mesure de l'empilement. Les nappes sont des nappes multidirectionnelles formées de plusieurs nappes unidirectionnelles en fibres de carbone discontinues nappées dans plusieurs directions et liées entre elles, par exemple comme décrit dans le document WO 98/44183. L'aiguilletage est réalisé au fur et à mesure de l'empilement des strates

en respectant une profondeur de pénétration des aiguilles sensiblement constante, comme décrit dans le document US 4 790 052.

Le substrat fibreux 3D obtenu est traité par de l'acétone pour éliminer l'ensimage des fibres de carbone puis est imprégné par trempage  
5 dans un bain d'une solution aqueuse de nitrate de nickel comprenant 0,2 % molaire de nickel.

Après séchage sous air à 200°C en étuve ventilée, ce qui provoque en outre la décomposition du nitrate de nickel en oxyde, une oxydation sous air à 420°C dans un four pendant 30 min est réalisée pour  
10 effectuer un traitement de surface (oxydation modérée) des fibres de carbone du substrat. La température est ensuite portée à 600°C sous atmosphère neutre (azote). La réduction de l'oxyde est alors réalisée en introduisant dans le four une atmosphère réductrice constituée d'un mélange en proportions volumiques égales de gaz ammoniac et d'azote,  
15 pendant une durée de 30 min. Ensuite, la température étant maintenue à 600°C, on introduit dans le four une phase gazeuse comprenant de l'acétylène dilué dans de l'azote (1 volume d'acétylène pour 3 volumes d'azote), pendant une durée de 12 h. Après refroidissement sous azote  
20 jusqu'à température ambiante, on constate la croissance de nanotubes de carbone sur les fibres de carbone du substrat, l'augmentation de masse par rapport au substrat aiguilleté sec étant de 150 % environ.

#### Exemple 7

Des strates de tissu en fibres de carbone à haute résistance à  
25 précurseur PAN sont soumises à un traitement de surface par plasma d'oxygène pendant 3 min afin de favoriser une bonne répartition du catalyseur métallique, puis imprégnées par une solution aqueuse de nitrate de nickel 0,2 molaire.

Les strates imprégnées sont séchées sous air à 150°C ce qui  
30 provoque la décomposition du nitrate de nickel en oxyde. La réduction de l'oxyde est réalisée à 650°C dans une enceinte sous atmosphère réductrice formée d'azote N<sub>2</sub> hydrogéné à 7 % en volume. A cette température de 650°C, est ensuite introduit un mélange comprenant, en volume, 2/3 d'éthylène et 1/3 d'azote hydrogéné à 7 %. La croissance de  
35 nanotubes est réalisée dans ces conditions pendant 5 h.

L'augmentation de masse mesurée par rapport à la masse des strates de tissu sec est de 70 % environ.

Les strates enrichies en nanotubes de carbone peuvent être utilisées pour former un substrat fibreux tridimensionnel par exemple  
5 comme décrit dans l'exemple 2.

#### Exemple 8

Des strates de tissu en fibres de carbone à haute résistance à précurseur PAN sont soumises à un traitement de surface par plasma  
10 d'argon pendant 5 min puis imprégnées par une solution de nitrate de cobalt 0,1 molaire dans de l'éthanol.

Les strates imprégnées sont portées à une température de 650°C sous atmosphère d'azote N<sub>2</sub> et la réduction de l'oxyde de cobalt obtenu est réalisée à cette température sous atmosphère réductrice  
15 comprenant, en volume, 2/3 d'azote N<sub>2</sub> et 1/3 d'hydrogène H<sub>2</sub>. Ensuite, à cette température de 650°, la croissance de nanotubes de carbone est réalisée comme dans l'exemple 7.

L'augmentation de masse mesurée par rapport à la masse des strates de tissu sec est de 99 % environ.

20 Les strates enrichies en nanotubes de carbone peuvent être utilisées pour former un substrat fibreux tridimensionnel par exemple comme décrit dans l'exemple 2.

#### Exemple 9

25 On réalise des substrats fibreux tridimensionnels annulaires aiguilletés, en fibres de carbone et en forme de couronnes, chaque substrat ayant un diamètre extérieur de 150 mm, un diamètre intérieur de 80 mm, une épaisseur de 40 mm, un taux volumique de fibres de 22 % (pourcentage du volume apparent du substrat occupé effectivement par  
30 les fibres) et une masse de 180 g. De tels substrats peuvent être obtenus par découpe de structure fibreuse formée par superposition et aiguilletage de strates 2D comme décrit notamment dans le document US 4 790 052.

Les substrats 3D sont imprégnés par une solution de nitrate de nickel 0,05 molaire dans de l'éthanol, sous vide primaire.

35 Après séchage sous hotte pendant 5 h, les substrats sont placés en étuve et leur température est portée à 150°C sous atmosphère d'azote

- 5  $N_2$ . On réalise ensuite la décomposition du nitrate de nickel en oxyde et un traitement de surface (oxydation ménagée) des fibres de carbone en maintenant les substrats à 420°C dans un réacteur pendant 20 min, sous atmosphère d'azote  $N_2$  comprenant 1 % en volume d'oxygène  $O_2$ , à une pression de 700 mbar.

- 10 Après purge de l'atmosphère du réacteur par balayage d'azote  $N_2$ , on élève la température de 420°C à 650°C et on introduit d'abord un mélange d'hydrogène  $H_2$  et d'azote  $N_2$  à volumes égaux pendant 60 min, puis de l'hydrogène  $H_2$  pendant 10 min, la pression étant toujours de 700 mbar.

- La température étant toujours maintenue à 650°C, on provoque la croissance de nanotubes en faisant circuler dans le réacteur une phase gazeuse comprenant, en volume, 1/3 d'hydrogène  $H_2$  et 2/3 d'éthylène  $C_2H_4$  pendant 6 h.

- 15 L'augmentation de masse mesurée à la fin, par rapport à la masse des substrats secs, est d'environ 41 %.

### REVENDEICATIONS

1. Procédé de réalisation d'une structure fibreuse tridimensionnelle poreuse comprenant un substrat tridimensionnel cohérent en fibres réfractaires,

caractérisé en ce que des nanotubes de carbone sont incorporés à la structure fibreuse par croissance sur les fibres réfractaires du substrat, après imprégnation par une composition comprenant au moins un catalyseur de croissance de nanotubes en carbone, de manière à obtenir une structure tridimensionnelle en fibres réfractaires enrichie en nanotubes de carbone.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes successives de :

- imprégnation de strates bidimensionnelles en fibres réfractaires par une composition contenant au moins un catalyseur de croissance de nanotubes en carbone,

- formation d'un substrat tridimensionnel par superposition et liaison entre elles d'une pluralité de strates bidimensionnelles imprégnées, et

- croissance de nanotubes de carbone au sein du substrat tridimensionnel.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que les strates bidimensionnelles sont liées entre elles par aiguilletage.

4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes successives de :

(a) imprégnation de strates bidimensionnelles en fibres réfractaires par une composition contenant au moins un catalyseur de croissance de nanotubes en carbone,

(b) croissance de nanotubes de carbone au sein des strates bidimensionnelles, et

(c) formation de la structure fibreuse tridimensionnelle par superposition et liaison entre elles de strates bidimensionnelles en fibres réfractaires dont au moins une partie comprend des nanotubes de carbone obtenus par les étapes (a) et (b).

5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que la structure fibreuse tridimensionnelle est formée par empilement de strates



bidimensionnelles dans lesquelles la quantité de nanotubes de carbone est variable.

5 6. Procédé selon l'une quelconque des revendications 4 et 5, caractérisé en ce que les strates bidimensionnelles sont liées entre elles par aiguilletage.

7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que l'on dépose une couche de fibres libres sur chacune d'au moins une partie des strates bidimensionnelles, avant aiguilletage.

10 8. Procédé selon l'une quelconque des revendications 6 et 7, caractérisé en ce que les strates bidimensionnelles munies de nanotubes de carbone sont humidifiées avant aiguilletage.

9. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes successives de :

15 - réalisation du substrat tridimensionnel en fibres réfractaires,  
- imprégnation du substrat par une composition contenant au moins un catalyseur de croissance de nanotubes de carbone, et  
- croissance de nanotubes de carbone au sein du substrat tridimensionnel.

20 10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce que la réalisation du substrat tridimensionnel comprend la superposition et la liaison entre elles de strates bidimensionnelles.

11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en ce que les strates bidimensionnelles sont liées entre elles par aiguilletage.

25 12. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce que le substrat tridimensionnel en fibres réfractaires est réalisé par tissage, tricotage ou tressage tridimensionnel.

30 13. Procédé selon l'une quelconque des revendications 2 à 12, caractérisé en ce que l'on réalise l'imprégnation par une composition contenant au moins un catalyseur de croissance de nanotubes de carbone sur des fibres réfractaires ayant une surface spécifique au moins égale à  $10 \text{ m}^2/\text{g}$ .

35 14. Procédé selon l'une quelconque des revendications 2 à 12, caractérisé en ce que l'on réalise un traitement de surface des fibres réfractaires afin de leur conférer une surface spécifique au moins égale à  $10 \text{ m}^2/\text{g}$ .

15. Procédé selon la revendication 14, caractérisé en ce que l'on réalise un traitement de surface par oxydation ménagée.

16. Procédé selon la revendication 14, caractérisé en ce que l'on réalise un traitement de surface par attaque acide.

5 17. Procédé selon l'une quelconque des revendications 14 à 16, caractérisé en ce que le traitement de surface des fibres réfractaires est réalisé avant imprégnation par une composition contenant au moins un catalyseur de croissance de nanotubes de carbone.

10 18. Procédé selon l'une quelconque des revendications 14 à 16, caractérisé en ce que le traitement de surface des fibres réfractaires est réalisé après imprégnation par une composition contenant au moins un catalyseur de croissance de nanotubes de carbone.

15 19. Procédé selon l'une quelconque des revendications 2 à 18, caractérisé en ce qu'on réalise une imprégnation par une composition contenant une solution d'au moins un sel d'un métal constituant un catalyseur de croissance de nanotubes en carbone.

20 20. Procédé selon la revendication 19, caractérisé en ce qu'il comprend une étape d'élimination de particules de catalyseur métallique après réalisation de la structure fibreuse tridimensionnelle enrichie en nanotubes de carbone.

21. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 20, caractérisé en ce qu'on introduit des nanotubes de carbone supplémentaires dans la porosité d'au moins une partie superficielle de la structure fibreuse.

25 22. Procédé selon la revendication 21, caractérisé en ce que l'introduction de nanotubes de carbone supplémentaires est réalisée par amenée à la surface de la structure fibreuse, d'une suspension de nanotubes de carbone dans un liquide.

30 23. Procédé de réalisation d'une pièce en matériau composite thermostuctural comportant la réalisation d'une préforme fibreuse comprenant une structure fibreuse tridimensionnelle et la densification de la préforme par une matrice réfractaire,

caractérisé en ce que la préforme est réalisée selon le procédé de l'une quelconque des revendications 1 à 22.

35 24. Structure fibreuse tridimensionnelle cohérente comprenant un substrat tridimensionnel en fibres réfractaires, caractérisée en ce que la

structure fibreuse comprend en outre des nanotubes de carbone qui s'étendent à partir de la surface d'au moins une partie des fibres réfractaires.

25. Structure selon la revendication 24, caractérisée en ce que  
5 les fibres réfractaires sont en carbone.

26. Structure selon la revendication 24, caractérisée en ce que les fibres réfractaires sont en céramique.

27. Structure selon l'une quelconque des revendications 24 à 26, caractérisée en ce que les nanotubes de carbone représentent en  
10 masse de 5 % à 200 % de la masse du substrat en fibres réfractaires.

28. Structure selon l'une quelconque des revendications 24 à 27, caractérisée en ce que le substrat tridimensionnel est formé de strates bidimensionnelles liées les unes aux autres par aiguilletage.

29. Pièce en matériau composite thermostructural comprenant  
15 un renfort fibreux sous forme d'une structure fibreuse tridimensionnelle et une matrice réfractaire, caractérisée en ce que la structure fibreuse est conforme à l'une quelconque des revendications 24 à 28.




FIG.1




FIG.2




FIG.3




FIG.4A




FIG.4B




FIG.4C





(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION  
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété  
Intellectuelle  
Bureau international



(43) Date de la publication internationale  
25 mars 2004 (25.03.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale  
**WO 2004/025003 A3**

(51) Classification internationale des brevets<sup>7</sup> :  
D01F 9/127, C01B 31/02, C04B 35/622, 35/80

(21) Numéro de la demande internationale :  
PCT/FR2003/002692

(22) Date de dépôt international :  
11 septembre 2003 (11.09.2003)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :  
0211302 12 septembre 2002 (12.09.2002) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) :  
SNECMA PROPULSION SOLIDE [FR/FR]; LE HAIL-  
LAN - LES CINQ CHEMINS, F-33187 LE HAILLAN  
CEDEX (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : **OLRY,**  
Pierre [FR/FR]; 27 RUE EDMOND COSTEDOAT,  
F-33000 BORDEAUX (FR). **BRETON, Yannick, Claude**  
[FR/FR]; 6 RUE DU PUIT DE LIMIERES, F-45000  
ORLEANS (FR). **BONNAMY, Sylvie** [FR/FR]; 113  
RUE GUSTAVE FLAUBERT, F-45100 ORLEANS  
LA SOURCE (FR). **NICOLAUS, Nathalie** [FR/FR];  
24 RUE SAINT MAURICE, F-69008 LYON (FR).  
**ROBIN-BROSSE, Christian** [FR/FR]; 52 AVENUE DE  
LA REPUBLIQUE, F-33185 LE HAILLAN (FR). **SION,**  
Eric [FR/FR]; 24 RUE SAINTE-ANNE DE BARABAN,  
F-69003 LYON (FR).

(74) Mandataires : **JOLY, Jean-Jacques** etc.; CABINET  
BEAU DE LOMENIE, 158 RUE DE L'UNIVERSITE,  
F-F-75340 PARIS Cedex 07 (FR).

(81) États désignés (national) : AE, AG, AL, AM, AT (modèle  
d'utilité), AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH,  
CN, CO, CR, CU, CZ (modèle d'utilité), CZ, DE (modèle  
d'utilité), DE, DK (modèle d'utilité), DK, DM, DZ, EC, EE  
(modèle d'utilité), EE, ES, FI (modèle d'utilité), FI, GB,  
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,  
KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG,  
MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL,  
PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK (modèle d'utilité), SK,  
SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC,  
VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (régional) : brevet ARIPO (GH, GM, KE,  
LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), brevet  
eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet  
européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,  
FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK,  
TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,  
GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des  
revendications, sera republiée si des modifications sont re-  
çues

(88) Date de publication du rapport de recherche  
internationale: 6 mai 2004

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abrégia-  
tions, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et  
abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de  
la Gazette du PCT.

(54) Title: STRUCTURE FIBREUSE TRIDIMENSIONNELLE EN FIBRES REFRACTAIRES, PROCEDE POUR SA REALI-  
SATION ET APPLICATION AUX MATERIAUX COMPOSITES THERMOSTRUCTURAUX.

(54) Titre : STRUCTURE FIBREUSE TRIDIMENSIONNELLE EN FIBRES REFRACTAIRES, PROCEDE POUR SA REALI-  
SATION ET APPLICATION AUX MATERIAUX COMPOSITES THERMOSTRUCTURAUX.

(57) Abstract: Des nanotubes de carbone sont incorporés à la structure fibreuse par croissance sur les fibres réfractaires du substrat,  
de manière à obtenir une structure tridimensionnelle en fibres réfractaires enrichie en nanotubes de carbone.

(57) Abrégé : Des nanotubes de carbone sont incorporés à la structure fibreuse par croissance sur les fibres réfractaires du substrat,  
de manière à obtenir une structure tridimensionnelle en fibres réfractaires enrichie en nanotubes de carbone.

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/FR 03/02692

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 D01F9/127 C01B31/02 C04B35/622 C04B35/80

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 D01F C01B C04B F16D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, COMPENDEX, INSPEC

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	THOSTENSON E T ET AL: "Carbon nanotube/carbon fiber hybrid multiscale composites" JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 1 MAY 2002, AIP, USA, vol. 91, no. 9, pages 6034-6037, XP002243122 ISSN: 0021-8979 page 6035, left-hand column, paragraph 2	24-29
X	WO 01 30694 A (SMALLEY RICHARD E ;UNIV RICE WILLIAM M (US); SMITH KEN A (US); CHI) 3 May 2001 (2001-05-03) page 21, line 20 -page 22, line 12 page 33, line 25 -page 34, line 10 ----- -/--	24-29

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

### \* Special categories of cited documents :

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*Z\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

3 March 2004

Date of mailing of the international search report

12/03/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Raming, T

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/FR 03/02692

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 4 663 230 A (TENNENT HOWARD G) 5 May 1987 (1987-05-05) cited in the application column 7, line 40-56; example 14; table 1 -----	1-29
A	SMILJANIC O ET AL: "Growth of carbon nanotubes on Ohmically heated carbon paper" CHEMICAL PHYSICS LETTERS, 20 JULY 2001, ELSEVIER, NETHERLANDS, vol. 342, no. 5-6, pages 503-509, XP002243123 ISSN: 0009-2614 page 508, left-hand column, paragraph 2 -----	1-29

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/FR 03/02692

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 0130694	A	03-05-2001	AU 2248301 A	08-05-2001
			CA 2368043 A1	03-05-2001
			CN 1359352 T	17-07-2002
			EP 1226093 A2	31-07-2002
			JP 2003512286 T	02-04-2003
			WO 0130694 A1	03-05-2001
<hr/>				
US 4663230	A	05-05-1987	AT 122406 T	15-05-1995
			AU 590239 B2	02-11-1989
			AU 5205886 A	01-07-1986
			BR 8507114 A	31-03-1987
			CA 1284857 C	18-06-1991
			DE 3588016 D1	14-06-1995
			DK 376286 A	06-08-1986
			EP 0205556 A1	30-12-1986
			FI 863200 A ,B,	05-08-1986
			IL 77210 A	05-11-1990
			JP 2588626 B2	05-03-1997
			JP 3174018 A	29-07-1991
			JP 2641712 B2	20-08-1997
			JP 8027279 A	30-01-1996
			JP 3064606 B	07-10-1991
			JP 62500943 T	16-04-1987
			NO 863163 A ,B,	05-08-1986
			WO 8603455 A1	19-06-1986
			US 5611964 A	18-03-1997
			US 5877110 A	02-03-1999
			US 6235674 B1	22-05-2001
			US 5578543 A	26-11-1996
			US 5650370 A	22-07-1997
			US 5589152 A	31-12-1996
			US 6375917 B1	23-04-2002
			US 5500200 A	19-03-1996
			US 5171560 A	15-12-1992
			US 5165909 A	24-11-1992
			US 5707916 A	13-01-1998
			US 2001036549 A1	01-11-2001
			ZA 8509293 A	27-08-1986

## A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE

CIB 7 D01F9/127 C01B31/02 C04B35/622 C04B35/80

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

## B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 D01F C01B C04B F16D

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, COMPENDEX, INSPEC

## C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	THOSTENSON E T ET AL: "Carbon nanotube/carbon fiber hybrid multiscale composites" JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 1 MAY 2002, AIP, USA, vol. 91, no. 9, pages 6034-6037, XP002243122 ISSN: 0021-8979 page 6035, colonne de gauche, alinéa 2	24-29
X	WO 01 30694 A (SMALLEY RICHARD E ; UNIV RICE WILLIAM M (US); SMITH KEN A (US); CHI) 3 mai 2001 (2001-05-03) page 21, ligne 20 -page 22, ligne 12 page 33, ligne 25 -page 34, ligne 10 --- -/--	24-29

☒ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

## \* Catégories spéciales de documents cités:

- \*A\* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- \*E\* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- \*L\* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- \*O\* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- \*P\* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

- \*T\* document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
- \*X\* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément
- \*Y\* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier
- \*Z\* document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

3 mars 2004

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

12/03/2004

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Raming, T

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande      tionale No  
PCT/FR 03/02692

## C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'Indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	US 4 663 230 A (TENNENT HOWARD G) 5 mai 1987 (1987-05-05) cité dans la demande colonne 7, ligne 40-56; exemple 14; tableau 1	1-29
A	SMILJANIC O ET AL: "Growth of carbon nanotubes on Ohmically heated carbon paper" CHEMICAL PHYSICS LETTERS, 20 JULY 2001, ELSEVIER, NETHERLANDS, vol. 342, no. 5-6, pages 503-509, XP002243123 ISSN: 0009-2614 page 508, colonne de gauche, alinéa 2	1-29

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande

tionale No

PCT/FR 03/02692

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
WO 0130694	A	03-05-2001	AU 2248301 A	08-05-2001
			CA 2368043 A1	03-05-2001
			CN 1359352 T	17-07-2002
			EP 1226093 A2	31-07-2002
			JP 2003512286 T	02-04-2003
			WO 0130694 A1	03-05-2001
US 4663230	A	05-05-1987	AT 122406 T	15-05-1995
			AU 590239 B2	02-11-1989
			AU 5205886 A	01-07-1986
			BR 8507114 A	31-03-1987
			CA 1284857 C	18-06-1991
			DE 3588016 D1	14-06-1995
			DK 376286 A	06-08-1986
			EP 0205556 A1	30-12-1986
			FI 863200 A ,B,	05-08-1986
			IL 77210 A	05-11-1990
			JP 2588626 B2	05-03-1997
			JP 3174018 A	29-07-1991
			JP 2641712 B2	20-08-1997
			JP 8027279 A	30-01-1996
			JP 3064606 B	07-10-1991
			JP 62500943 T	16-04-1987
			NO 863163 A ,B,	05-08-1986
			WO 8603455 A1	19-06-1986
			US 5611964 A	18-03-1997
			US 5877110 A	02-03-1999
			US 6235674 B1	22-05-2001
			US 5578543 A	26-11-1996
			US 5650370 A	22-07-1997
			US 5589152 A	31-12-1996
			US 6375917 B1	23-04-2002
			US 5500200 A	19-03-1996
			US 5171560 A	15-12-1992
			US 5165909 A	24-11-1992
			US 5707916 A	13-01-1998
			US 2001036549 A1	01-11-2001
			ZA 8509293 A	27-08-1986

Formulaire PCT/ISA/210 (annexe familles de brevets) (juillet 1992)

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☒ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**